



KÖSTER Finpuds

Hvidt finpuds til spartling af flader, inden- & udendørs.

Egenskaber

Filtseegnet tyndlagspuds til fremstilling af glatte dekorative overflader i lagtykkelser på 2-5 mm, på saneringspuds og mineralske undergrunde. KÖSTER Finpuds er hydrofob, samt vand-, vej- & frostbestandig. Overfladen har en fin lukket struktur og er egnet til påføring af maling eller tapet.

Tekniske data

Farve	Hvid
Filtsebar	Efter ca. 60 min (temperaturafhængigt)
Kan efterbearbejdes (+ 20 °C)	Efter 1 dag pr. mm lagtykkelse
Trykstyrke (28 dage)	CS III
Massefylde	Ca. 1,9 kg/l
Forarbejdningstid (+ 20 °C)	Ca. 1 time
Lagtykkelse (som puds)	Maks. 5 mm
Kornstørrelse	≤ 0,7 mm

Anvendelse

KÖSTER Finpuds er særligt egnet som flade- & glatspartel på mineralske undergrunde, KÖSTER Saneringspuds og grundpuds, såvel inden- som udendørs. Kan anvendes i gammelt og nyt byggeri til renovering af facader, sokler og indvendige vægge. Til reparation af revner ved ilægning af armeringsvæv og efterfølgende belægning med finpuds, samt som glat finpudsbelægning til facaderenovering.

Undergrund

Egnede undergrunde: KÖSTER Saneringspuds, murværk, beton og andre mineralske undergrunde såsom tætningssvummer, for eksempel KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå og 2 hvid samt KÖSTER Kældertæt. Undergrunden skal være fast, ren og bæredygtig samt fri for olie, fedt, cementslam og andre vedhæftningshæmmende dele. Stærkt sugende og saltholdige undergrunde grundes først med KÖSTER Polysil TG 500. Skader i undergrunden og ujævne flader udlignes først med KÖSTER Saneringspuds, hvorpå der indenfor 3 døgn eller efter 28 døgn påføres KÖSTER Finpuds.

Forarbejdning

25 kg KÖSTER Finpuds blandes med i alt 6,0-7,0 liter vand. Ca. ¾ af vandmængden hældes i en blandeblæse og pulveret irøres med en langsomt kørende blandemaskine. Den resterende vandmængde (¼) tilsættes til regulering af konsistensen. Der blandes til en homogen, klumpfri konsistens. Blandetiden skal være ca. 3 minutter.

Påføringen sker med 6/8 mm tandspartel, murske eller kalkkost, i op til 5 mm lagtykkelse.

Efter ca. 60 minutter har KÖSTER Finpuds sat sig og kan glatte med et filtsebrædt.

Efterfølgende behandling med diffusionsåben maling er mulig.

Forbrug

1,4 kg/m² pr. mm lag

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

M 655 025 25 kg sæk

Lagring

6 måneder ved tør og frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed

Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Relaterede produkter

KÖSTER Polysil TG 500	Nr. M 111
KÖSTER Saneringspuds Grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid	Nr. M 662 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig	Nr. M 663 030
KÖSTER Saneringspuds Hvid, let	Nr. M 664 025
KÖSTER Hydrosilikatplade	Nr. M 670
KÖSTER Armeringsvæv	Nr. W 411
KÖSTER Spærremørtel	Nr. W 530 025

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformer uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.