



KÖSTER Saneringspuds Hvid, let

Hvidt, let saneringspuds til renovering af saltskadede og gennemfugtet murværk.

Egenskaber

Hvidt, saltresistent, let saneringspuds til renovering af stærkt fugt- & saltbelastede flader. På grund af sin porøsitet og hydrofobiering muliggør KÖSTER Saneringspuds Hvid, let en skadesfri udtørring og afsaltning af murværket selv ved høje saltindhold.

Tekniske data

Luftporeindhold (friskmørtel)	> 30 V-%
Trykstyrke (28 døgn)	5 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke (28 døgn)	2 N/mm ²
E-Modul	> 5.500
Porøsitet	> 40 Vol-%
Hærdning begynder	Efter ca. 2 timer

Anvendelse

Til renovering af fugt- & saltbeskadede murværk, særligt efter etablering af horisontalspærre. Produktet er egnet til alle fugt- & saltforhold i murværk. KÖSTER Saneringspuds Hvid, let kan anvendes som udvendigt vandafvisende puds. I det tilfælde anbefales det at påføre soklen et pudslag af KÖSTER Spærremørtel indtil 300 mm over terrænet.

Undergrund

Egnede undergrunde er murværk af tegl, natursten, hulsten, blandingsmurværk og lignende samt mineralske tætningssystemer (for eksempel KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå og 2 hvid samt KÖSTER Kældertæt). Løse dele og saltudblomstringer fjernes mekanisk inden påføringen. Undergrunden grundes med KÖSTER Polysil TG 500 (mindst 120 g/m², ved stærkt sugende undergrunde op til 250 g/m²) inden påføring af KÖSTER Saneringspuds Hvid, let.

Forarbejdning

Straks efter grundning med KÖSTER Polysil TG 500 etableres et udkast af KÖSTER Saneringspuds Hvid, let blandet med KÖSTER SB Hæfteemulsion (fortyndet 1:3 med vand). Der skal opnås en lagtykkelse på maks. 5 mm ved 50 % dækning. (Forbrug ca. 2,5 - 3,0 kg/m²). Efter hærdning af udkastet påføres KÖSTER Saneringspuds Hvid, let, i ét lag med en samlet lagtykkelse på ca. 2,5 cm, dog mindst 2 cm. KÖSTER Saneringspuds Hvid, let blandes med rent vand til en brugsklar mørtel. Pr. sæk (25 kg) skal der bruges ca. 4,8 - 5,6 liter vand. Det anbefales, at der benyttes en tvangsblender og at blandetiden er mindst 3 minutter. Pudslaget rettes af med en retskinne, pudses og glattes. Afhængigt af lufttemperatur og fugtighed kan overfladen pudses indenfor 2-4 timer. Der anbefales brug af et blødt skumbræt. Pudset må efter første afrivning ikke må genfugtes og afrives yderligere. Til afslutning på indvendige flader anbefales påføring af KÖSTER Finpuds, enten indenfor 3 døgn fra påføringen af KÖSTER Saneringspuds Hvid, let, eller efter 28 døgn hærdning.

Maskinel forarbejdning:

Vandtilførslen skal reguleres således, at der opstår den rigtige forarbejdningens konsistens. Indstillingerne afhænger af maskintype, snekketype og så videre.

Egnede pudsmaskiner kan for eksempel være P.F.T. G 4 eller G5 med Rotoquirl-efterblender, Putzknecht S 48.3 eller S 58, hver med Efterblender R3, >stockbig No.1-400 med efterblender eller sammenlignelige maskintyper fra andre producenter. Rotor/Stator skal være med luftindtag.

Sanering mod opstigende fugt

Inden bearbejdning af overflader med KÖSTER Saneringspuds skal væggene tætnes mod opstigende fugt, for eksempel med KÖSTER Crisin 76 Koncentrat. Så snart injektionshullerne er lukket med KÖSTER KB-FIX 5, kan ovenstående forarbejdningsanvisning følges.

Reduktion af dannelsen af kondensvand

Tætning mod trykkende, strømmende vand sker med KÖSTER Kældertæt. Tætning mod ikke-trykkende og trykkende vand uden aktive vandgennembrud udføres med KÖSTER Polysil TG 500 og KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå. Ca. 24 timer efter tætningen er påført, udkastes KÖSTER Saneringspuds Hvid, let, tilsat KÖSTER SB Hæfteemulsion. Efter yderligere 24 timer påføres laget af KÖSTER Saneringspuds Hvid, let. Efter rugøring og hærdning kan der påføres diffusionsåbne malinger og tapeter direkte på overfladen.

Forbrug

Ca. 9 kg/m² pr. cm lag

På ujævne flader bør der forventes et merforbrug til udligning af undergrunden.

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

M 664 020 20 kg sæk

Lagring

Mindst 12 måneder ved tør opbevaring i ubrudt originalemballage.

Sikkerhed

Der bør anvendes beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Se i øvrigt produktets leverandørbrugsanvisning.

Brochuren oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformer uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.

Relaterede produkter

KÖSTER KB-FIX 5	Nr. C 515 015
KÖSTER Polysil TG 500	Nr. M 111
KÖSTER Crisin Creme	Nr. M 278
KÖSTER Crisin 76 Koncentrat	Nr. M 279
KÖSTER Finpuds	Nr. M 655 025
KÖSTER Facadecreme	Nr. P 200
KÖSTER Silikonemaling Hvid	Nr. P 260 010
KÖSTER Kældertæt	Nr. W 219
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå	Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid	Nr. W 222 025
KÖSTER Spærremørtel	Nr. W 530 025
KÖSTER SB Hæfteemulsion	Nr. W 710

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.