



KÖSTER SB Hæfteemulsion

Fleksibiliserende kunststoffdispersion til universel anvendelse i mørtel, puds, svumme og beton.

Egenskaber

KÖSTER SB Hæfteemulsion er et universelt anvendeligt flydende kunststof til brug i alle cementholdige mørtler, puds og svummer. Indeholder hverken opløsningsmidler, blødgørere eller fyldstoffer. Produktet virker fleksibiliserende og reducerer vandoptagelsen fra mineralske materialer.

Tekniske data

Tørstofindhold	Ca. 44 ± 1 %
pH-værdi	10,5 - 11,5
Viskositet	< 100 mPa·s
Massefylde	Ca. 1,0 g/cm ³
Riveforlængelse	Ca. 700 %
Rivestyrke	Ca. 4 N/mm ²
Forarbejdningstemperatur	+2 °C til + 35 °C

Anvendelse

KÖSTER SB Hæfteemulsion er et koncentrat som tilføres i blandevandet til det produkt der skal forarbejdes, for at opnå en ekstra god vedhæftning mellem den eksisterende mineralske undergrund og det lag af puds, mørtel, svumme eller beton som skal påføres.

Ved tilsætning til mineralske produkter øges fleksibiliteten og vandoptagelsen reduceres. Som følge af tilsætningen af KÖSTER SB Hæfteemulsion vil hærdet mørtel og puds være markant mere modstandsdygtig overfor frost, salt og andre aggressive stoffer. Derudover forbedrer KÖSTER SB Hæfteemulsion forarbejdigheden af frisk mørtel.

Undergrund

Undergrunden skal være ren og fast samt fri for støv og løse dele. Olierede og stærkt forurenede undergrunde afrenses med rensmiddel og spules rene med vand. Om nødvendigt sandblæses eller slyngrenses. Undergrunden forvandes indtil mætning, uden at der dannes pytter.

Forarbejdning

Afhængigt af anvendelsesformålet varierer forbruget, idet KÖSTER SB Hæfteemulsion kan erstatte 5-33 % af den foreskrevne mængde blandevand.

- til KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå (ialt 8 liter blandevæske)
1,0 - 2,0 liter KÖSTER SB Hæfteemulsion plus 6,0 - 7,0 liter rent blandevand

- til KÖSTER Reparationsmørtel NC (ialt 4,2 liter blandevæske)
0,2 liter KÖSTER SB Hæfteemulsion plus 4,0 liter rent blandevand

- til KÖSTER Spærremørtel (ialt 4,0 liter blandevæske)
1,0 liter KÖSTER SB Hæfteemulsion plus 3,0 liter rent blandevand

- til beton- & mørtelblandinger (for 10 liter blandevæske)
1,0 - 2,0 liter KÖSTER SB Hæfteemulsion plus 8,0 - 9,0 liter rent blandevand

Forbrug

Erstatter 5 - 33 % af den foreskrevne mængde blandevand

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

W 710 005	5 kg dunk
W 710 010	10 kg dunk

Lagring

Op til 2 år ved kølig, men frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage. Ved eventuelt anbrud skal emballagen lukkes omhyggeligt efter brug, og bør omrøres inden næste brug.

Sikkerhed

Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller). Se i øvrigt produktets sikkerhedsdatablad, for eksempel via QR-koden på emballagen.

Relaterede produkter

KÖSTER Reparationsmørtel NC	Nr. C 535 025
KÖSTER Saneringspuds Grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds Hvid, hurtig	Nr. M 663
KÖSTER Saneringspuds Hvid, let	Nr. M 664 020
KÖSTER Saneringspuds Grå, let	Nr. M 666 020
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå	Nr. W 221 025
KÖSTER Spærremørtel	Nr. W 530 025

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformer uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.